

Réf. de prod.	35130-000
Cat. de sécurité	S3 SRC
Pointures	39 - 47
Poids (Pt. 42)	595 g
Forme	B
Largeur de la chaussure	11

**Description du modèle:** Chaussure à la cheville, en nylon **CORDURA** hydrofuge, couleur noir, doublure en cuir et tissu, antistatique, antichoc, anti-glisserment, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate - Zéro Perforation**.

**Plus** Semelle de propreté **PU15** antistatique, anatomique, en PU parfumé très amortissant. L'épaisseur de 15 mm au niveau du talon favorise l'absorption du choc à l'impact et dissipe l'énergie en répartissant le poids uniformément sur la plante du pied. Revêtu en tissu antibactérien. Languette à soufflet contre les corps étrangers. Y inclus une paire de lacets supplémentaire d'une autre couleur.

**Emplois suggérés** Travaux d'entretien, chantiers, industries en général.

**Précaution et entretien de la chaussure** Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau



## MATERIAUX

## SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
<b>Chaussure complète</b>	<b>Protection des doigts: coquille en ALUMINIUM, extra légère</b> résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	14,5	≥ 14
		5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	14,5	≥ 14
	<b>Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation</b>	6.2.1.1.2	Résistance à la perforation	N	A 1100 N aucune perforation	≥ 1100
	<b>Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques</b>	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	M ⚡	200	≥ 0.1
				M ⚡	535	↑ 1000
<b>Tige</b>	<b>Système antichoc:</b> polyuréthane basse densité et profile du talon nylon <b>CORDURA</b> hydrofuge, couleur noir	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	> 28	≥ 20
		5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 4,7 > 46,9	≥ 0,8 > 15
		6.3.1	Résistance à l'eau	minute	> 60	< 60
<b>Doublure antérieure</b>	Feutrine, respirant, couleur anthracite épaisseur 1,2 mm	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 4,5 > 39,2	≥ 2 ≥ 20
		<b>Doublure postérieure</b>	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur rouge/noir épaisseur 1,2 mm	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq
5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)			mm <sup>3</sup>	59	↑ 150
<b>Semelle/marche</b>	Semelle extérieure: rouge, haute densité, anti-glisserment, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	1	↑ 4
		5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	> 5	≥ 4
		6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume %)	%	+ 0,1	↑ 12
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		0,55	≥ 0,32
SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)				0,36	≥ 0,28	
			SRB : acier + glycérine – plante du pied		0,25	≥ 0,18

